

SABIC® CPE包装膜整体解决方案

简介

SABIC成功开发的聚乙烯流延膜（CPE）系列专用树脂，具有优秀的加工性能，制备的薄膜具有薄膜厚薄均匀性好，光学性能优异，晶点控制好，热封性能好等特点，广泛用于复合膜基材，彩印包装等领域，可用于食品包装。



优点

- 优秀的光学性能
- 加工稳定性好，节能性能突出
- 良好的薄膜层厚分布
- 增加产量
- 良好口模线控制
- 食品接触级

配方推荐

常规热封CPE:

电晕层: C2820T(80%) + HP4024N (20%)

芯层: C2820T(80%) + HP4024N (20%)

热封层: C2820T(50%) + HP4024N (20%)
+ SUPEER™ 8315 (30%)

低温热封CPE:

电晕层: C2820T(80%) + HP4024N (20%)

芯层: C2820T(80%) + HP4024N (20%)

热封层: C2820T(50%) + HP4024N (20%)
+ COHERETM 8402(30%)

SABIC 用于CPE包装膜的产品推荐

SABIC CPE 树脂	牌号	溶脂 g/10min(190°C, 2.16kg)	密度 g/cm ³
线性低密度聚乙烯 (LLDPE)	C2820T	2.8	0.920
八碳聚烯烃塑性体 (POP)	COHERE™ 8402	3.5	0.902
八碳茂金属聚乙烯 (mLLDPE)	SUPEER™ 8315	3.0	0.915
低密度聚乙烯 (LDPE)	HP4024N	4.0	0.923
	HP2023NN	2.0	0.923

声明: 由SABIC或代表SABIC提供的有关SABIC产品的所有信息, 无论是数据、建议或其他形式, 都是被研究结果支持, 并被相信是可靠的, 但是相关的SABIC公司不对应用、处理及使用上述信息或者由此产生的任何后果承担任何责任。使用者对有关应用、处理或使用上述信息 (使用者应核实信息的准确性和可靠性)、或产生的任何后果承担所有责任。任何SABIC公司不对使用者由于应用、处理或使用上述信息导致对第三方拥有或控制的知识产权、工业产权或者其他财产权利的侵犯承担任何责任。

© 2019 沙特基础工业公司版权所有。保留所有权利。

本文件所引用的其他公司的任何品牌、产品或服务均属于其各自持有人的商标、服务标记和/或商号。

联系方式



总部

利雅得

PO Box 5101

Riyadh 11422

沙特阿拉伯

T +966 (011) 225 8000

F +966 (011) 225 9000

E info@sabic.com

联系我们

新加坡

T +65 6557 2555

F +65 6531 8101

上海

T +86 21 2037 8188

F +86 21 2037 8288

北京

T +86 10 6649 5888

F +86 10 8529 6781

深圳

T +86 755 2583 8828

F +86 755 2583 8933

声明：由SABIC或代表SABIC提供的有关SABIC产品的所有信息，无论是数据、建议或其他形式，都是被研究结果支持，并被相信是可靠的，但是相关的SABIC公司不对应用、处理及使用上述信息或者由此产生的任何后果承担任何责任。使用者对有关应用、处理或使用上述信息（使用者应核实信息的准确性和可靠性）、或产生的任何后果承担所有责任。任何SABIC公司不对使用者由于应用、处理或使用上述信息导致对第三方拥有或控制的知识产权、工业产权或者其他财产权利的侵犯承担任何责任。

© 2019 沙特基础工业公司版权所有。保留所有权利。

本文件所引用的其他公司的任何品牌、产品或服务均属于其各自持有人的商标、服务标记和/或商号。